



产品数据表  
Product Data Sheet &  
General Processing Conditions

ETON NV1280BK

80A 硬度, 黑色 TPV 材料

物理性能	Standard	Condition	Value	Units
收缩率			1.6	%
硬度	ISO 868	15 Second	80	A
比重	ISO 1183	23°C	1.07	g/cm <sup>3</sup>
<b>机械性能</b>				
拉伸强度	ISO 37	200mm/min	10	MPa
断裂伸长率	ISO 37	200mm/min	460	%
撕裂强度	ISO 34	500mm/min	44	KN/m
<b>加工工艺</b>				
干燥工艺			80	°C
干燥时间			2	hrs
注塑工艺			180-230	°C

本材料所提供的数据是根据实验室常规测试方法所得, 数据真实可靠。因为我们无法预测材料将在何种条件下加工及测试, 所以  
对于在此所提供信息的精确性或重复性, 我们对其不做承诺。客户应对材料有正确的理解, 根据实际情况进行测试以选择合适的材料。